

GAMADEKOR FLEX

Technologický návod č: 20-5

Číslo bezpečnostního listu:

20b

Složení:

polymerní pojiva, pigmenty, plniva, modifikující přísady, biocidní prostředky (ochrana proti plísním, houbám, řasám)

Obecný popis:

GAMADEKOR FLEX je vodou ředitelná flexibilní akrylátová barva. Slouží ke konečné povrchové úpravě omítek a betonu s aktivními trhlinami do tloušťky 1 mm. Na těchto podkladech vytváří povrchovou vrstvu, která je trvale pružná v intervalu teplot od -27 °C do +85 °C. Její odolnost proti znečištění je podstatně zvýšena zesílením povrchu účinky UV záření. Vytváří účinnou bariéru proti průchodu CO₂ a SO₂ do podkladu, což společně s flexibilitou určuje vhodnost použití na protikarbonatační ochranné nátěry betonových konstrukcí.

Přednosti:

Na povrchu uvedených materiálů vytváří matný povlak s tloušťkou do 0,5 mm. Vytvrzený film má jemně zrnitou strukturu a vykazuje zvýšenou odolnost vůči znečištění. Vytvořený povrch je možno v místě znečištění omývat proudem vody, případně je možné i čistění s použitím běžných čisticích prostředků (rýžový kartáč, vlažná mýdlová voda s přísadkou saponátů). GAMADEKOR FLEX je dodáván v redukované škále odstínů (viz aktuální barevnice).

Měrná jednotka:

kg

Spotřeba na m²:

(kg/m²) GAMADEKOR FLEX: 0,7 - 1,0 (2 vrstvy)

Vydatnost:

29,5 m² / kbelík (25 kg) - 2 vrstvy

Zrnitost:

neudává se

Balení:

Výrobek se balí po 5 kg, 15 kg nebo 25 kg do plastových odnosných kbelíků.

Celní kód:

3209100000

Barevnost:

plná barevná škála mimo odstíny skupiny b

Ředění:

Konzistenci lze upravit přidáním max. 5 % pitné vody.

Podklady:

Podklad musí být pevný, soudržný, čistý, bez prachu a mastnoty; může být vlhký, ale nesmí být moký. Omítky a beton musejí být kvalitní a vyzrálé (min. 28 dnů). Poškozená místa je nutno odstranit a vyspravit, vyhladit a případně přebrousit. Rovněž je nutno odstranit oškrábáním předchozí vápenné nebo křehké nátěry. Podklady, u nichž se předpokládá nárůst vlhkosti, musejí být mrazuvzdorné. Soudržné, vyspravené a vyhlazené podklady se v exteriéru napouštějí vodným roztokem penetračního laku EH. Běžné podklady v interiéru se napouštějí vodným roztokem penetračního laku NL (jedná-li se však o savé, exponované podklady a podklady obsahující rozpustné látky, napouštějí se i tyto vodným roztokem penetračního laku EH). U hladkých a nesavých podkladů se místo napouštění provádí adhezivní nátěr základní barvou HC-4 v odpovídajícím odstínu.

Upozornění:

Uvedené údaje jsou sestaveny podle současného stavu techniky. Představují všeobecné pokyny na základě našich aplikačních zkušeností a výsledků testů hmot. Nemohou však zohledňovat místní podmínky při jejich aplikaci, proto z nich nelze vyvodit právní závaznost. V případě pochybností nebo potřeby řešení specifických technických problémů se s námi, prosím, zkontaktujte.

Příprava hmoty:

Barva se před použitím promísí v obalu, nádobě přiměřeného objemu nebo v čisté míchačce. Nanáší se v konzistenci dodané výrobcem, případně se ředí, a to přidáním max. 5 % pitné vody. Je však nutno dodržovat stálou konzistenci barvy pro celou stavbu nebo jednotlivé celky (jednu stěnu apod.). Pro poslední vrstvu nátěru se ředění nedoporučuje. Přimíchávání jiných přísad je zakázáno. Je nezbytné vyloučit dlouhodobý styk barvy s korozivními materiály.

Doba zpracovatelnosti:

neudává se

Popis nanášení:

GAMADEKOR FLEX se na připravený podklad nanáší štětkou, jemným moltoprenovým, případně plstěným válečkem nebo tlakovým bezvzduchovým nanášecím zařízením. Doporučujeme provádět aplikaci minimálně ve dvou nátěrech či nástřících. Nástřík se provádí běžným křížovým postupem, aby se docílilo stejnoměrného probarvení podkladu. Při nástřiku podkladu s členitým povrchem se doporučuje nanášet barvu ve dvou nebo více vrstvách, aby se docílilo rovnoměrné struktury a celoplošného krytí. Druhý nástřík nebo nátěr je možno provádět až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy, tj. po 4 až 6 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách je nutno tuto dobu korigovat – při teplotách pod +10 °C a vysoké relativní vlhkosti nastává úplné zaschnutí až po 24 hodinách). Na ucelené plochy je nutno použít materiál stejné výrobní šarže. Při zpracování více šarží je třeba vzájemně je míchat a jednotně ředit. Zásadně se musí dodržovat stálá konzistence barvy pro ucelenou plochu. Ucelené plochy se musejí zpracovávat najednou dostatečným počtem zaškolených pracovníků. Nelze-li to zabezpečit, je nutno plochu vhodně rozčlenit při zohlednění možných odchylek. Související plochy (okna, dveře, zábradlí, rozvaděče apod.) je třeba chránit proti znečištění (fólií, snímatelným lakem, ochranným nátěrem apod.). Znečištěná místa se musejí včas očistit, protože odstranění zaschlé hmoty je obtížné.

Požadavky na rovinnost:

neudává se

Klimatické podmínky při nanášení:

Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru ani na přímo osluněné plochy. Rozmezí pracovních teplot je +5 °C až +30 °C (vzduch i podklad). Nanášená hmota musí být zabezpečena proti mrazu a dešti až do úplného vyschnutí (při teplotách nižších +10 °C a vysoké relativní vlhkosti až 24 hodin).

Požadavky na vyzrání podkladu:

Omítky a beton musejí být vyzrálé minimálně 28 dnů. Barvu je možno nanášet až po úplném zaschnutí penetračního či základního nátěru v závislosti na klimatických podmínkách – minimálně 4 hodiny, při teplotách nižších +10 °C a vysoké relativní vlhkosti až 24 hodin.

Bezpečnost (R věty):

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní předpisy:

GAMADEKOR FLEX není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Neobsahuje toxická organická rozpouštědla. Není klasifikován jako nebezpečná látka (přípravek) ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění. VOC: Kategorie A, subkategorie a, VOClimit = 30 g/l, GAMADEKOR FLEX: VOCmax = 15,9 g/l

První pomoc:

Při práci si chraňte pokožku a oči proti potřísnění, nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou a ošetřete je reparačním krémem. Při zasažení očí je vymyjte vodou minimálně po dobu 15 minut. Při požití ihned vypláchněte ústa, vypijte nejméně 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení a vždy vyhledejte lékaře.

Doporučené nářadí:

moltoprenový nebo plstěný váleček, tlakové bezvzduchové nanášecí zařízení, štětka

Kvalita:

Výrobek je k uvedenému použití certifikován a zkušebně akreditovanou zkušební laboratoří. Při výrobě je kontrolován podnikovou laboratoří dle certifikovaného systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

Skladování:

Výrobek se musí skladovat v původních obalech chráněných před vlhkostí, přímým osluněním při teplotě minimálně +5 °C. Za uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců ode dne výroby. Datum výroby je vyznačeno na obale.

Likvidace:

Likvidace nepoužitých zbytků se provádí zabezpečením přístupu vzduchu a po vyschnutí deponováním jako stavební odpad. Použité obaly se likvidují jako ostatní odpad dle platné legislativy.



1516

STOMIX, spol. s r. o., 790 66 Skorošice 197
Česká republika, IČ: 48400874
08
1516-CPD-08-0481
EN 1504-2
flexibilní akrylátová barva

Odolnost proti úderu: EN 6272-1 třída 1 ≥ 4 Nm
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi: EN 1062-3 $< 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Soudržnost: EN 1542 $\geq 0,8$ MPa
Nebezpečné látky: ve shodě s 5.4